

# **Remix**

## **Productkeuze en verbruiksmatrix**



**Uniek:  
alle zakgoed in regendichte PE-verpakking!**

### **Belangrijkste voordelen**

- Compact assortiment met een breed bereik.
- Innovatief en flexibel.
- Mortels afgestemd op Nederlandse bouwers en -bouwomstandigheden.
- Remix Mortel-Op-Maat systeem.
- Regendichte PE-verpakkingen met verlengde houdbaarheid.
- Uitbloeiingsarme metsel-, doorstrijk-, dunbed- en voegmortels.
- Dubokeur op diverse mortels voor duurzaam bouwen.
- Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

**www.remix.nl**

## Verbruikstabel metsel-, doorstrijk- en voegmortel

Benaming		Afmeting in mm LxBxH	Traditioneel metselen per 1000 stenen in kg		Voeg- mortel	Doorstrijk techniek per 1000 stenen in kg	
			Stenen/m <sup>2</sup> bij 12 mm voeg- dikte	Mortelverbruik bij 12 mm voegdikte	kg per m <sup>2</sup> bij 1 cm <sup>2</sup> voeg	Mortelverbruik bij 10 mm voegdikte	Mortelverbruik bij 12 mm voegdikte
Formaat	Waal	210-100-50	73	720	7 à 8	650	785
	Maas	214-102-82	47	830	5	750	920
	Amstel	214-102-72	53	800	5	730	880
	Hilversums	225-105-42	78	770	5	700	840
Moduul steen	50	190-90-50	80	600	8	550	650
	65	190-90-65	64	625	7	570	680
	90	190-90-90	49	690	6	630	750
Snel- bouw- steen		290-70-140	22	800	4	750	880
		290-100-140	22	1160	4	1070	1280
		300-100-140	13	1450	3	1330	1590
Beton blok- ken		290-100-190	16	1280	3 à 4	1190	1400
		290-140-190	16	1785	3 à 4	1770	1900
		290-190-190	16	2400	3 à 4	2250	2600

Let op!!!!!! Stenen met een zogenaamde frog of perforatie geven bij traditioneel metselen een extra mortelverbruik van ca. 20%, terwijl bij 'dunbed' metselen het verbruik ca. 30 à 35% hoger is. In de verbruiksberekening is rekening gehouden met verlies zoals b.v. de baard in de spouw, valspecie enz. Het verbruik is indicatief en is afhankelijk van de werkwijze. Tevens is het verbruik bij het metselen volgens de **doorstrijktechniek ca. 20% hoger t.o.v. traditioneel metselen.**

## Verbruikstabel vloermortel, tegelleg-/zetmortel

Vloeroppervlak	Vloerdikte	Verbruik in liter	Verbruik in kg
1 m <sup>2</sup>	1 cm	10 liter	20 kg
1 m <sup>2</sup>	3 cm	30 liter	60 kg
1 m <sup>2</sup>	5 cm	50 liter	100 kg

Het verbruik is afhankelijk van de mate van verdichting. Een hogere verdichting geeft een hoger mortelverbruik.

## Verbruikstabel stucadoormortel

Wandoppervlak	Dikte stuclaag	Verbruik in liter	Verbruik in kg
1 m <sup>2</sup>	1 cm	10 liter	20 kg
1 m <sup>2</sup>	3 cm	30 liter	60 kg

De verbruiksberekening is exclusief verlies. Houdt rekening met valspecie. Wanneer er met een pomp wordt gewerkt zal het verlies hoger zijn.

## Verbruikstabel tegellijm

Vertanding 6 mm	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
Vertanding 8 mm	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
Vertanding 10 mm	ca. 3,4 kg/m <sup>2</sup>

Afhankelijk van ondergrond, te verwerken materiaal en gereedschap.



## Verbruikstabel egalisatiemortel

Laagdikte	Verbruik	
1 mm	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>	ca. 15,6 m <sup>2</sup> /25 kg
3 mm	ca. 4,8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5,2 m <sup>2</sup> /25 kg
5 mm	ca. 8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 3,1 m <sup>2</sup> /25 kg
10 mm	ca. 16 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,6 m <sup>2</sup> /25 kg
15 mm	ca. 24 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,0 m <sup>2</sup> /25 kg
20 mm	ca. 32 kg/m <sup>2</sup>	ca. 0,8 m <sup>2</sup> /25 kg
25 mm	ca. 40 kg/m <sup>2</sup>	ca. 0,6 m <sup>2</sup> /25 kg
30 mm	ca. 48 kg/m <sup>2</sup>	ca. 0,5 m <sup>2</sup> /25 kg

Ongeveer 1,6 kg Sakrete Egalisatiemortel per m<sup>2</sup> en per mm laagdikte (1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm).

## Klantgedreven innovatieve producten

Remix Droge Mortel BV ontwikkelt, produceert en vermarkt hoogwaardige droge mortels voor de professionele verwerker. Met een uitgebalanceerd assortiment heeft Remix de perfecte mortel voor vrijwel ieder bouwproject. Vanuit de geavanceerde productielocaties te Ellertshaar en Hardenberg levert Remix droge mortelproducten in silo's, big bags, zakken en emmers aan afnemers in binnen- en buitenland. Door omvang, know how en innovatieve productontwikkeling is Remix toonaangevend en trendbepalend in droge mortels.



*Afbeeldingen en gegevens zijn naar ons beste weten weergegeven, maar zijn geheel vrijblijvend, aangezien het resultaat altijd wordt bepaald door een complex van factoren die buiten onze controle of beoordeling vallen.*



Meer weten? Productinformatie?  
Kijk op [www.remix.nl](http://www.remix.nl)  
of informeer bij uw bouwmaterialenleverancier.

Remix Droge Mortel BV  
Postbus 3 – 9530 AA Borger  
Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365  
E-mail: [info@remix.nl](mailto:info@remix.nl) – [www.remix.nl](http://www.remix.nl)

**www.remix.nl**





# Toepassing Remix producten



		4 in 1	MMzk	MMmk	BFM	VM	FX i.c.m. VM	BL	ZC	BM	LBM	SBM	GM	OM	EM10/ EM30	SK	TGF	SL	UG	SG	MP	SM	VVM	Cement*	
Inhoud		25 kg 5 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg 5 kg	5 L 1 L	25 kg 10 kg	25 kg	25 kg	18 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg 5/10 kg	25 kg 5 kg	25 kg	15 kg	5 L	5 L 1 L	5 L	5 kg	5 kg	20 kg 5 kg	
Metselen	binnen/buiten normaal zuigende stenen	++	□	++	++																			□	
	binnen/buiten weinig zuigende stenen	++	++	□	□																				□
	sterk zuigende stenen met laag hechtptentiaal				++																				□
	waterkerend	++	+	□	+					□															□
	doorstrijken	++			++																				□
	voegen (uitbloeiingsarm)					++	++																□		□
	voegen steenstrips/gesilicioneerde stenen/ aardbevingsgebieden					+	++																		
	charlotte/vuurvast																						++		
	kalkzandsteen				++																				
	glasbouwstenen				++																				
Lijmen	kalkzandsteen/cellenbeton/gipsblokken								++																
	stenen binnen en buiten								+											+	++				
	wand- en vloertegels																				++				
Beton	fundaties									++	++														□
	constructief									++	++														□
	tuin: palen, hekwerk e.d.									++	□	++													□
	hechtlaag																			++	++	+			□
	aan-/ondergieten												++												□
	montage/ondersabelen													++											
Vloeren	cement dekvloeren	++							++	□/++**	□/++**														□
	hechtlaag																			++	++	+			□
	egaliseren														++										
	zwaluwstaartvloerplaten	+							+	+	++														
Stucadoren	stucadoren	++		□	++																				□
Tegelen	leggen/zetten	++							□											++					□
	lijmen																			++	++				
	grootformaat (natuursteen) vloertegels																				++	++			
Repareren	metselwerk	++	+	+	++																		+	+	□
	voegwerk					+	++																+		
	stucwerk	+			++			+															+	+	□
	vuurhaarden/kachels e.d.																							++	
Morteltoeslag	hechtmiddel						+																		
	mortelverbetering						+																		

□ redelijk geschikt  
+ goed geschikt  
++ zeer goed geschikt

\* als bindmiddel in combinatie met de juiste verhouding toeslagmaterialen  
\*\* met name geschikt voor vloeren met grotere laagdikte

